

03.12.2020

Keraamisten laattojen tuotestandardit

Keraamiset tuotteet valmistetaan SFS EN 14411 tuotestandardin laatuvaatimukset täyttävinä.

KUIVAPURISTETUT

SFS-EN 14411 Bla GL	Kuivapuristettu lasitettu porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
SFS-EN 14411 Bla UGL	Kuivapuristettu lasittamaton porcellanato/klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
SFS-EN 14411 Bib GL	Kuivapuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
SFS-EN 14411 Bib UGL	Kuivapuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
SFS-EN 14411 BIIa GL	Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.
SFS-EN 14411 BIIb GL	Kuivapuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.
SFS-EN 14411 BIII GL	Kuivapuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkestoa. Vedenimukyky yli 10 %.

03.12.2020

MÄRKÄPURISTETUT

SFS-EN 14411 Ala GL	Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
SFS-EN 14411 Ala UGL	Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky enintään 0,5 %.
SFS-EN 14411 Alb GL	Märkäpuristettu lasitettu klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
SFS-EN 14411 Alb UGL	Märkäpuristettu lasittamaton klinkkeri. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky yli 0,5 %, enintään 3 %.
SFS-EN 14411 Alla GL	Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkesto. Vedenimukyky yli 3 %, enintään 6 %.
SFS-EN 14411 Allb GL	Märkäpuristettu lasitettu lattialaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkesto. Vedenimukyky yli 6 %, enintään 10 %.
SFS-EN 14411 AIII GL	Märkäpuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön, ei pakkasenkesto. Vedenimukyky yli 10 %.